



POLY-GUARD FDA

Nagy teljesítményű NSF / USDA H-1 OIL

Szintetikusságon túl

Poly-Guard FDA ajánlott kompresszorokhoz, szivattyúkhoz, hajtóművekhez, csapágyakhoz, hidraulikus rendszerekhez, befűvókhoz, vagy szinte bármilyen egyéb élelmiszeripari és gyógyszeripari üzemek berendezéseire amelyek olajat igényelnek.

Poly-Guard FDA egy kiváló kopásgátló, hosszú élettartamú kenőanyag, amely az NSF H-1 minősítéssel rendelkezik és megfelel a FDA CFR 21 & 178.3620(b) fejezet tisztasági követelményeinek. A Poly-Guard FDA csökkenti a kopást és tisztán tartja a berendezést, amely lehetővé teszi a hosszabb olajcsere intervallumot. A Poly-Guard FDA használatával pénzt takarít meg, csökkenti a karbantartások közötti időt, növeli a berendezés hatékonyságát és élettartamát.

Poly-Guard FDA egy festetlen termék.

PUROLEC® ADALÉK TECHNOLÓGIA OKOZZA A KÜLÖNBSEGET!

A Royal Purple Synthetic olaj kiváló FDA / NSF H-1 kenőanyagok, amely előnyöket a Royal Purple szabadalmaztatott Purolec adalék technológia biztosít.

Purolec adalék technológia kiváló kopásálló tulajdonsága, mellet a fémek rozsva és korrózió elleni védelmét is biztosítja. Purolec adalék technológia szintén védi az olajat a hőhatás okozta oxidáció ellen is.

TELJESÍTMÉN ELŐNYÖK

Kiváló kopás elleni védelem

Poly-Guard FDA kiváló kopásálló tulajdonságokkal rendelkezik és kimagasló védelmet biztosítanak a csapágyak, fogaskerekek stb. számára.

• Gyorsan elválik a víztől

Poly-Guard FDA gyorsan és teljesen elválik a víztől, amely így könnyen összegyűlik a tartály aljában.

• Hosszabb olaj élettartam

Poly-Guard FDA kiváló oxidációs stabilitással rendelkezik, amely az olajcsere intervallumot növeli és tisztán tartja a berendezést.

• Multi-Hőmérséklet teljesítmény

Poly-Guard FDA stabil magas hőmérsékleten és rendkívül folyékony alacsony hőmérsékleten

Kválló korrózió elleni védelem

Poly-Guard FDA védi a fémeket és nem fémeket a rozsva és a korrózió ellen.

• Kiseb surlódási együthathó

Poly-Guard FDA energiát takarít meg.

• Nagy tisztaságú

Poly-Guard FDA megfelel az FDA CFR 21 & 178.3620 (b) fejezet tisztasági követelményeinek és rendelkezik a NSF H-1 minősítéssel.

• Kompatibilitás az elasztomerekkel

Poly-Guard FDA a legtöbb elasztomerrel kompatibilis.

• Más olajakkal való kompatibilitás

Poly-Guard FDA kompatibilis és keverhető más ásványi olajakkal és a legtöbb szintetikus olajjal. (Nem kompatibilis szilikomm vagy glykol szintetikus olajakkal).

• Környezetbarát

Poly-Guard FDA összetevők a TSCA listán szerepelnek és megfelelnek a EPA, RCRA and OSHA követelményeknek.

Poly-Guard FDA kiterjeszti az olajcsere időtartamát, kiküszöböli a korai olajcserét, csökkenti az olajra fordított költségeket és energiát takarít meg.

POLY-GUARD FDA

Nagy teljesítményű NSF / USDA H-1 OIL

Values are typical and may vary

ASTM	ISO fokozat	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680
D-2161	Viszkozitás											
	S SU @ 100°F	76	114	178	246	324	560	812	1119	1551	2342	3608
	cS t @ 40°C	13.5	21.9	34.7	48.2	63.3	108	155.7	216.1	294	440	678.4
	cS t @ 100°C	3.3	4.7	6.3	7.9	9.5	13.4	16.9	20.5	25.4	32.7	48.4
D-97	Dermedés pont, °F	-60	-60	-50	-45	-40	-40	-40	-30	-30	-25	-20
D-1401	Lebontható emulzió próba (40/40/0/20 max)	Több	Több	Több	Több	Több	Több	Több	Több	Több	Több	Több
D-892	habtesztek . II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lbs./Gal.	6.74	6.79	6.88	6.90	6.92	7.02	7.08	7.11	7.14	7.19	7.10
D-130	Réz korrózió 3 ore @ 100 °C	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
D-2266	kopás teszt											
4-gömb	20kg	0.35	0.35	0.33	0.32	0.30	0.32	0.32	0.31	0.32	0.30	0.30
D-892	FZG teszt	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
D-892	TOS T, ore	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

A termék technikai adatlapja a gyártó nyilvánosan elérhető adatai alapján készült.



INTERNATIONAL MARKETING KFT

2200 Monor Rét u. 7.

Hungary

e-mail: amerop@amerop.hu

web: www.amerop.hu

Phone: +36 30 596 5630

+36 30 433 1719